

21/573 II.

Calamus Oxleyanus TEYSM. & BINNEND.

Als *manau riang* (zie onder Calamus Manan MIQ.) ontving ik van Palembang materiaal van Calamus Oxleyanus, doch slechts één maal en ik ben er niet zeker van, dat deze inderdaad een der stamplanten van de manauriangstokken van den handel is. Het toegezonden monster is ongeveer 10 mM. dik met 12 tot 16 cM. lange leden: de kleur is glanzend geel en de stok zeer veerkrachtig.

In het Museum: Rotan.

21/573 II.

Calamus paspalanthus BECC.

Volksnamen. Borneo: *Rotan lintoeng* (Z. O.), *R. tingkas* (W.).

Klimmende bergrotan, met zekerheid alleen bekend van Borneo. Een van hooge gronden bij Boentok afkomstig monster is 5 mM. dik, naar den top toe in omvang afnemend en na de knoopen inspringend; de lengte der leden bedraagt ca 14 cM. Het oppervlak is glimmend, wankleurig, het hart blank. Het is een taaie, goed slijtbare rotan, die gezegd werd in belangrijke mate deel uit te maken van het mengsel van bindrotansoorten, dat van Bandjermasin wordt uitgevoerd als *rotan gosok* (zie onder Korthalsia scaphigera MART.).

In de inlandsche huishouding dient rotan lintoeng in het stroomgebied van den Barito volgens Schwane (Borneo I, bl. 140) voor het vervaardigen van den lintoeng, lijfgordel der vrouwen, omdat zij kleurstoffen gemakkelijk en blijvend aanneemt.

In het Museum: Rotan.

21/573 II.

Calamus paucijugus BECC.

Volksnamen. Boeg.: ? *Loemoe*, *Toengka*.

Bindrotan, veelvuldig voorkomend aan de Golf van Boni, gelijkmatig van voorkomen, 4 à 6 mM. dik, met leden ter lengte van 15 tot 20 cM. Het oppervlak is bruingeel, overlans gegroefd, glansloos. Het is een rotanajer-soort van goede kwaliteit, die naar men mij mededeelde overmengd in den handel komt onder den naam *andoeroe* en in Juli 1913 in de haven van afscheep een prijs van f 7.50 p. p. opbracht. Handleiding Warenkennis beschrijft andoeroe als een tamelijk harde, goed slijtbare bindrotan van de Golf van Boni, 5 tot 10 mM. dik, van gelijkmatige, donkergele tot bruine kleur en bruinroode knoopen, gewoonlijk nogal vlekkelig en klaarblijkelijk minder zorgvuldig behandeld. In Europa wordt zij gebruikt in de mandenmakerij.

In het Museum: Rotan.

21/573 II.

Calamus pedicellatus BECC.

Volksnamen. Boeg.: *Samole*.

Fraaie, naar het schijnt niet zeer algemeen voorkomende rotan-soort van Celebes. Een klein, uit Boni ontvangen monster is ca 12 mM. dik, zeer gelijkmatig, met ondiepe, doch zuivere, scherp inspringende knoopen. Het oppervlak is glad, stroogeel, zonder ringen om de knoopen; de kleur inwendig is als uitwendig. Het is een taaie, soepele, goed slijtbare, dichte rotan, die volgens bij de toezending ontvangen mededeeling in waarde zou overeenkomen met rotan tomani (*Calamus boniense* BECC.).

In het Museum: Rotan.